

# Skamol Smooth Plaster

	Hodnota	Jednotky
Objemová hmotnost	1.200	kg/m <sup>3</sup>
Maximální provozní teplota	200	°C
Pevnost v tlaku	CS II	
Absorpce vody	Třída W0	
Propustnost vodních par, $\mu$	≤ 15	
Adheze	≥ 0,08	N/mm <sup>2</sup> FP B
Tepelná vodivost (průměrná tabulková hodnota; P=50%), $\lambda_{10}$ v suchém stavu	0,33	W/mk

Obecné		
Velikost pytle	15	kg
Spotřeba, 2mm (na pytel)	7,5	m <sup>2</sup>
Trvanlivost	12	měsíců
Teplota pro nalévání	+5 až +25	°C
Přidaná voda (na pytel)	+5,5 až +6,5	l

Klasifikace reakce na oheň (EN 13501-1 + A1)	Třída A1	
Číslo tarifu HS (harmonizovaný systém popisu a číselného označení zboží)	3824.50.90	
Barva	Bílá	



Data jsou průměrné výsledky zkoušek prováděných za standardních postupů a mohou podléhat změnám. Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytnuty v dobré víře jako technická služba a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Překlepy a chyby vyhrazeny. Číslo revize: 7.12.2023

## Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polsko  
Tel.: +48 32 793 70 29

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

