

# Skamol Smooth Plaster

|   | Värde        | Enhet                  |
|---|--------------|------------------------|
| Bulkdensitet  | 1.200        | kg/m <sup>3</sup>      |
| Max drifttemperatur   | 200          | °C                     |
| Tryckhållfasthet  | CS II        |                        |
| Vattenabsorption  | Klass W0     |                        |
| Genomsläpplighet för vattenånga, $\mu$  | $\leq 15$    |                        |
| Vidhäftningsförmåga   | $\geq 0,08$  | N/mm <sup>2</sup> FP B |
| Värmeledningsförmåga (genomsnittligt tabellvärde: P = 50%), $\lambda_{10 \text{ torr}}$ | 0,33         | W/mK                   |
| <b>Allmänt</b>  |              |                        |
| Påsens storlek  | 15           | kg                     |
| Förbrukning, 2mm (per påse)   | 7,5          | m <sup>2</sup>         |
| Hållbarhet vid lagring  | 12           | månader                |
| Upphållningstemperatur  | +5 till +25  | °C                     |
| Tillsats av vatten (per påse)   | 5,5 till 6,5 | l                      |
| Brandteknisk klassificering (EN 13501-1 + A1)   | Klass A1     |                        |
| HS-nummer (Harmonized Commodity Description and Coding System)                          | 3824.50.90   |                        |
| Färg  | Vit          |                        |



Datan är genomsnittliga resultat av tester utförda enligt standardprocedurer och är föremål för variation. Uppgifterna i detta datablad levereras i god tro som en teknisk service och kan ändras utan föregående meddelande. Med reservation för fel och tryckfel. Revisionsnummer: 25.3.2024