

	Valoare	U.M.
Densitate aparentă	≤ 1.600	kg/m <sup>3</sup>
Rezistență la compresiune	CS IV	
Absorbția apei	Clasa W0	
Transmisia vaporilor de apă, μ (EN 12086)	≤ 15	
Aderență	≥ 0,08	N/mm <sup>2</sup> FP B
Conductivitate termică, λ <sub>10 uscat</sub> (valoare tabelară medie; P=50%)	0,61	W/m×K

General		
Dimensiunea sacului	20	kg
Consum (per sac)	2,5	m <sup>2</sup>
Valabilitate	12	luni
Temperatura de turnare	De la +5 la +25	°C
Timp de deschidere la +20°C	60	minute
Apă adăugată (per sac)	5	L

Clasificare pentru reacția la foc (EN 13501-1 + A1)	Clasa A1	
Număr de tarif HS (Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor)	3824.50.90	
Culoare	Gri	



Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 7.12.2023

## Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polonia

Tel.: +48 32 793 70 29

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

