

Skamol Smooth Plaster

	Väärtus	Ühik
Puistetiheus	1.200	kg/m ³
Maksimaalne töötemperatuur	200	°C
Survetugevus	CS II	
Vee imendumine	Klass W0	
Veeauru läbilaskvus, μ	≤ 15	
Haarduvus	$\geq 0,08$	N/mm ² FP B
Soojusjuhtivus (keskmine koondväärtus; P=50%), λ_{10} kuiv	0,33	W/mK
Üldine		
Koti suurus	15	kg
Tarve, 2mm (koti kohta)	7,5	m ²
Säilivusaeg	12	kuud
Valmististemperatuur	+5 kuni +25	°C
Lisatud vesi (koti kohta)	5,5 kuni 6,5	l
Tuletundlikkuse klassifikatsioon (EN 13501-1 + A1)	Klass A1	
HS tariifinumber (kaupade kirjeldamise ja kodeerimise ühtlustatud süsteem)	3824.50.90	
Värv	Valge	



Los datos son resultados medios de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variaciones. Los datos contenidos en esta hoja de datos se suministran de buena fe como servicio técnico y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se exceptúan los errores generales y de impresión. Número de revisión: 7.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poola
Tel: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

