

Skamol Structural Plaster

	Vrednost	Enota
Specifična masa	1.600	kg/m ³
Najvišja delovna temperatura	200	°C
Tlačna trdnost	CS III	
Vpojnost vode	Razred W0	
Paroprepustnost, μ	≤ 15	
Adhezivnost	$\geq 0,08$	N/mm ² FP B
Toplotna prevodnost (povprečna tabularna vrednost; P=50%), $\lambda_{10\text{ suh}}$	0,61	W/mK
Splošno		
Velikost pakiranja	20	kg
Poraba, 2mm (na pakiranje)	7,5	m ²
Rok uporabnosti:	12	mesecev
Temperatura tekočega stanja	+5 do +25	°C
Čas za obdelavo pri +20°C	60	minut
Dodana voda (na pakiranje)	3,6 do 4,1	L
Požarna klasifikacija (EN 13501-1 + A1)	Razred A1	
HS tarifna številka (harmonizirani sistem opisov in kodiranja blaga)	3824.50.90	
Barva	Bela	



Podatki so povprečni rezultati preskusov, ki se izvajajo po standardnih postopkih in se lahko spreminjajo. Podatki v tem podatkovnem listu so v dobri veri posredovani kot tehnična pomoč in se lahko spremenijo brez predhodne najave. Tiskarske napake so pričakovane. Številka popravka: 8.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poljska
Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

