

# Руководство по монтажу: Skamol Smooth Plaster



**1** Подготовьте плиту Skamol Enclosure Board.



**2** Приготовьте смесь сухой гладкой штукатурки Skamol Smooth Plaster с водой в указанном соотношении.



**3** Нанесите Skamol Smooth Plaster ровным слоем толщиной 1,5-3мм.

## Область применения

Гладкая штукатурка Skamol Smooth Plaster используется в качестве финишной штукатурки на плитах Skamol Enclosure Board.

Для того, чтобы поверхность получилась гладкой, важно, чтобы на плите Skamol Enclosure Board, инструментах, в ведре для замеса и в воде не было пыли и любого рода посторонних частиц.

Не рекомендуется разводить огонь в камине до полного отверждения Skamol Smooth Plaster.

- A** Удалите пыль с поверхности плит Skamol Enclosure Board.
- B** Нанесите грунтовку Skamol Primer на поверхность тех участков плиты Skamol Enclosure Board, на которые планируется нанести гладкую штукатурку Skamol Smooth Plaster.
- C** Для предотвращения образования трещин используйте на стыках ленту Skamol Joint Tape.
- D** Для защиты углов используется уголок Skamol Enclosure Corner.
- E** Гладкая штукатурка Skamol Smooth Plaster замешивается в соотношении 5,5-6,5 л чистой воды на 15-килограммовый мешок сухой смеси.
  - Налейте 4 л воды в ведро для замеса
  - Энергично перемешивая, добавьте все содержимое мешка со Skamol Smooth Plaster (15кг)
  - Оставшиеся 1,5-2,5 л воды используйте для постепенной добавки в смесь до достижения желаемой консистенции
  - Энергично перемешивать не менее 5 минут
  - Дайте смеси постоять в течение 10-15 минут и снова перемешивайте, пока смесь не станет полностью однородной и без пузырьков
  - После приготовления Skamol Smooth Plaster пригодна для использования в течение 30-60 минут
- F** Skamol Smooth Plaster наносят на плиту Skamol Enclosure Board зубчатым шпателем ровным слоем толщиной 1,5-3мм. После этого штукатурку Skamol Smooth Plaster выравнивают и затирают.
- G** Финишную отделку обрамления камина можно выполнить после отверждения штукатурки (4-5 дней при 20°C). При желании можно окрасить диффузно-открытой краской.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания  
Тел.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)